



SCHEDA TECNICA

ADESIVO CONTACT

SOMMARIO

Adesivo policloroprenico monocomponente universal

CARATTERISTICHE

Adesivo: policloroprenico monocomponente

Colore: giallo carico

Viscosità a 20°C: 53" in tazza Ford n° 8

Tempo aperto: 30 minuti

Peso specifico a 20°C: 0,87±0,02

Tempo di riattivazione (C°): /

Infiammabile

Designazione chimica: policloroprene in solventi organici

APPLICAZIONE

Applicare l'adesivo sulle superfici interessate con pennello o spatola

Ad avvenuta evaporazione dei solventi procedere all'accoppiamento delle parti partendo dal centro ed andando verso la periferia rullando o martellando uniformemente, questo per evitare la formazione di sacche d'aria.

La massima adesione è misurabile dopo 48 ore dall'accoppiamento

Note: si consiglia di utilizzare l'adesivo a temperature non inferiori a 18°C; nel caso venga stoccato in ambienti freddi ricondizionare prima dell'uso.

SOLVENTI

Per diluizioni usare il solvente specifico

IMBALLO

Tubetto alluminio astucciato da 50 ml o 100 ml

MAGAZZINAGGIO

Il prodotto si conserva per circa 24 mesi se tenuto in recipienti ben chiusi a una temperatura di 15-25°C

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra