



SCHEDA TECNICA – EXTREMA MASTICE REFRAATTARIO

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco ecc.

Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio, che, sottoposte ad alte temperature (+ 1.600 °C), secondo le **Norme REI 120/180**, oltre a resistere al fuoco, le rende stagne sia ai fumi che al gas.

PROPRIETA' FISICHE

➤ Colore	nero
➤ Peso specifico (gr/ml)	1,8
➤ Temperatura di applicazione da	+ 5 °C a + 35 °C
➤ Temperatura d'esercizio da	-20 °C a + 1600 °C
➤ Ritiro circa	35 %
➤ Punto d'infiammabilità	non infiammabile né combustibile
➤ Composizione	silicato di sodio miscelato con minerali inerti; NON CONTIENE AMIANTO
➤ Stabilità di magazzino	un anno a temperatura ambiente 5/25 °C;

NON conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore.

CLASSIFICATO REI 180 numero di certificato CSI 0803RF

MODALITA' DI IMPIEGO: Aprire la cartuccia puntando il beccuccio filettato verso il basso lontano dal viso quindi applicare il puntale. Le giunzioni devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare.

Fare penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche) ed immediatamente dopo l'applicazione lisciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato ed eliminare il prodotto in esubero con acqua prima dell'indurimento.

Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all'indurimento.

Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che devono essere definitivamente eliminate con un'ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito senza causare alcun rischio collaterale.

AVVERTENZE: non idoneo per giunti di dilatazione ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie.

Dopo l'uso pulire bene con acqua, il mastice dopo l'indurimento non è facilmente asportabile.

L'eventuale lieve fuoriuscita di liquido, all'apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e conformità del prodotto.

Scadenza 2 anni dalla data di produzione stampigliata sulla cartuccia, purché conservato in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore a temperature comprese tra 5/25°C. Oltre i 2 anni, se non indurito, è ancora idoneo ad essere utilizzato



SILICONE SEALANTS ADHESIVES GLUES

C.A.M. INTERNATIONAL srl

via f.lli Cervi, 48 - 20023 Cantalupo di Cerro Maggiore (MI) Italy

Tel. +39 0331 533538/9 Fax +39 0331 533540

www.caminternational.it – caminternational@caminternational.it

P.IVA: 01926270123 - Reg. Imprese Varese. R.E.A. 217524.

Capitale sociale Euro 50.000.